

CUPRIMIL

CÓD. 380020

DESCRIÇÃO	Produto formulado à base de substâncias ativas, capaz de erradicar os insetos xilófagos e fungicidas em base solvente.		
UTILIZAÇÃO	Protetor de madeiras para construção civil indicado para proteger e embelezar elementos de madeira de forma preventiva ou curativa, contra a ação de xilófagos e fungos. A sua elevada capacidade de impregnação garante proteção da madeira em profundidade. Adequado para aplicação no interior e exterior.		
PROPRIEDADES	Excelente poder de impregnação Boas propriedades fungicidas e inseticidas		
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Não aplicável	
	Cor	Incolor Castanho Verde Extra Verde	
	Nº de componentes	1 componente	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável	
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 12 a 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	
	Rendimento prático	6 - 8 m ² /litro/demão Valores altamente variáveis com a porosidade do suporte e condições de aplicação.	
	Ponto de Inflamação	Não inflamável	
	Forma de fornecimento	1, 5 e 25 litros	
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.	
	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Madeira Nova	Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão. Bolear as arestas vivas; Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.
		Metais previamente envernizada	Remover todo o verniz e bolear as arestas; Limpar as poeiras da limpeza com um espanador ou aspirador.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Trincha ou imersão Homogeneizar bem antes de aplicar.	
	Nº de demãos	2-3 demãos	
	Diluição	Pronto a aplicar	
	Modo de aplicação	Aplicação de 2 a 3 demãos de CUPRIMIL (1 demão por dia), de forma a encharcar bem a madeira em cada demão; Para conferir acabamentos resistentes no exterior, deve-se aplicar uma demão de PROBEX ACETINADO (com cor), VERNIZ BULLDOG SUPER 2000 ou VERNIZ MARÍTIMO.	
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.	

CUPRIMIL

CÓD. 380020

Limpeza das ferramentas Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE LIMPEZA.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO

FEVEREIRO 2025