

ESMALTE BULLDOG

CÓD. 113200

DESCRIÇÃO	Esmalte de elevada qualidade formulado à base de resinas alquídicas.	
UTILIZAÇÃO	Esmalte sintético para construção civil para pintura de superfícies de madeira (<i>sobre Subcapa Mailin</i>) e metais ferrosos (<i>sobre Primário Anticorrosivo</i>) e metais não ferrosos (<i>sobre Primário TT</i>). Também indicado para repintura de superfícies alquídicas velhas. Adequado para aplicação no interior e exterior.	
PROPRIEDADES	Boa retenção de cor e brilho Apresenta bom corpo e excelente lacagem Elevada durabilidade Bom rendimento Fácil aplicação	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante
	Brilho	> 90 UB
	Cor	Branco e outras. Também disponível na versão ALUMÍNIO
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/l Contém, no máximo, 300 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	12 - 16 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	Branco e cores de fábrica: 0,75 e 5 litros.
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Madeira	Lixar a madeira no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão; Aplicar 1 demão de SUBCAPA VELUDINA, diluída 5% com DILUENTE SINTEL; Lixar com lixa fina (grão nº 320) passadas cerca de 24 horas. Este tempo de lixagem pode variar com as condições ambientais; Aplicar uma segunda demão de SUBCAPA VELUDINA e lixar novamente.
	Metais ferrosos	Limpar o metal com um pano embebido em DILUENTE CELULOSO para remoção de poeiras e gorduras; Aplicar 1 demão de PRIMÁRIO ANTICORROSIVO.
	Metais não ferrosos	Limpar o metal com um pano embebido em DILUENTE CELULOSO para remoção de poeiras e gorduras; Aplicar 1 demão de PRIMÁRIO TT, sem diluir. Deixar secar 24 horas.

ESMALTE BULLDOG

CÓD. 113200

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo de esmalte ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	2 demãos
	Diluição	5% DILUENTE SINTEL
	Modo de aplicação	Aplicar 1 ou 2 demãos nas diluições recomendadas, evitando deixar demasiada camada por demão. Nota: Não é aconselhável o empilhamento das peças pintadas por haver risco de colagem das mesmas.
	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTEL, DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE DE LIMPEZA.	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
REVISÃO	FEVEREIRO 2025	