

FIRSTCOLOR

CÓD. 111000

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa de elevada qualidade, com pigmentos e cargas selecionadas.	
UTILIZAÇÃO	Tinta aquosa para construção civil especialmente fornecida para realizar provas de cor, no interior e exterior. Pode ser aplicada em substratos como reboco de cimento, fibrocimento, estuque e gesso cartonado.	
PROPRIEDADES	Acabamento mate Excelente aplicabilidade Excelente rendimento Boa retenção de cor Boa permeabilidade ao vapor de água Baixa absorção de água Odor pouco intenso	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate
	Cor	Catálogo, sujeito a limitação de cores, afinável em sistema MarilinaMIX ^(1,2)
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 3-5 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	10 - 14 m²/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	0,25 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula; Se a superfície tiver cor e absorção muito heterogéneas, aplicar uma demão de ISOLINA, sem diluição. Nota 1: Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastantes heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade. Nota 2: Em superfícies pobres é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PW. Nota 3: Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS.	

FIRSTCOLOR

CÓD. 111000

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha, pistola <i>airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar.	
	Nº de demãos	3 demãos	
	Diluição	Água 1ª Demão: 10-15% 2ª e 3ª Demãos: 5-10%	
	Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de FIRSTCOLOR, diluído 10-15% com água; Deixar secar 3-5 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, na diluição recomendada.	
	Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
		Humidade relativa	inferior a 80%
		Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes.		
Limpeza das ferramentas		Imediatamente após utilização, com água	

SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.
-----------------------------	---

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.
--------------------------------------	---

NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
------------------------	--

(1)	Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, deve contactar o Departamento Técnico.
(2)	A fricção em tons mais intensos pode originar a formação de riscos esbranquiçados, típicos das tintas mate.

REVISÃO	FEVEREIRO 2025
----------------	----------------