

TINTA BC MIOX

CÓD. 260170

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Formulada à base de resina de borracha clorada e pigmentos anticorrosivos. Boa protecção anticorrosiva, resistência a ambientes marítimos e industriais. Secagem rápida.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Indicado para pintura de superfícies metálicas onde se pretende boa protecção anticorrosiva e efeito ferro forjado.

- Interior: Adequado
- Exterior: Adequado

SUPORTES

Aço, ferro e galvanizado, quando previamente preparado.

CARACTERÍSTICAS

Número de componentes:	1
Endurecedores possíveis:	Não aplicável
Cor:	Cinza e outras
Acabamento:	Acetinado
Sólidos em volume (teórico):	69 ± 3 %
Teor de COV:	Base: 444 g/L Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável
Ponto de inflamação:	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
Espessura por demão:	Húmida: 150 µm Seca: 93 µm
Rendimento teórico:	7 - 8 m ² /L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada
Secagens:	Secagem por evaporação do solvente e oxidação

Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa
10 °C	-----	----
20°C	1 hora	12 horas
30°C	-----	-----

Intervalos de repintura: 16 horas

TINTA BC MIOX

CÓD. 260170

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ferrugem, óxidos, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes.</p> <p>AÇO – Preferencialmente, as superfícies devem ser preparadas por projeção de abrasivos ao grau Sa 2 ½, segundo a norma ISO 8501-1. Não sendo possível, efetuar limpeza mecânica ao grau St 3. É conveniente garantir um perfil de rugosidade de 1/3 a 1/4 da espessura total do esquema de pintura a aplicar.</p>
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	<p>Homogeneizar muito bem antes de utilizar, evitando incorporar bolhas de ar. A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície, esta deve estar preparada com primário epoxi rico em zinco. Em superfícies galvanizadas, a Tinta BC Miox, é geralmente aplicada sobre primários Epoxi ou poliuretanos 2 componentes.</p> <p>Condições ambientais na aplicação:</p> <p>Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho</p> <p>Temperatura ambiente – 5 a 30°C</p> <p>Humidade relativa - <80%</p>
DADOS PARA APLICAÇÃO	<p>Proporção de mistura (volume): Não aplicável</p> <p>Diluyente: Diluyente Sintético Especial</p> <p>Diluyente de limpeza: Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso</p> <p>Tempo de vida útil da mistura: Não aplicável</p>
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	<p>Pistola convencional Bico: 0,06" (1.5 mm) Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar Diluição: 10 % em volume</p> <p>Pistola airless Bico: --- Pressão de trabalho: --- Relação de compressão: --- Diluição: ---</p> <p>Trincha, Rolo Apenas para pequenos retoques</p>

TINTA BC MIOX

CÓD. 260170

HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES

Não disponível

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagem:

5 litros	20 litros
----------	-----------

Prazo de validade:

1 ano

Em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local seco e fresco.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de protecção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Março 2025