

LACAPUR 2000 BRILHANTE

CÓD. 1830300204

UTILIZAÇÃO

Esmalte Poliuretano que proporciona acabamento mate, com boa cobertura, lacagem, secagem rápida e longo pot-life. Produto com boa resistência ao risco e dureza superficial.

Utilização recomendada para a indústria de mobiliário: cozinha, casa banho, acessórios, etc e outras indústrias da madeira.

COMPONENTES

2 componentes:

1830300204B - Esmalte Lacadur Mate preto

1830900104C - Endurecedor Esmalte Lacadur

Diluyente Recomendado:

0100901036G - Diluyente Poliuretano Dilmar - Temperatura ambiente : 12° C a 23°C

0100901038G - Diluyente PU Retardador - Temperatura ambiente : 20°C a 30°C

Diluyente de Limpeza

0100901037G - Diluyente Limpeza Extra ou

0100901150G – Diluyente Nilo Celuloso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Preto
Aspecto/Brilho da película seca	Mate, Opaco
Viscosidade (Ford4, 20°C)	55±5"
Massa Volúmica (20°)	0,98±0,05 Kg/L
Brilho 60°	10±3 (vidro) 12±3 (MDF)
Teor de Sólidos	ca. 37%
COV	ca. 63% (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Preparar previamente com Subcapas de base poliéster ou base poliuretano.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airmix
Proporção de Mistura	2:1 (em Peso) Esmalte Lacadur Mate Preto : End. Esmalte Lacadur Teor de sólidos na mistura: 33 ± 2% Viscosidade da mistura: 27 ± 2" (Ford4, 20°C)
Diluição Recomendada	0100901036G - Diluyente Poliuretano Dilmar: 10-15% 0100901038G - Diluyente PU Retardador: 10-15% (em situações de temperatura ambiente elevada)
Tempo de Vida Útil da Mistura	6 horas
Secagem (20°C, 60% H.R.)	Superficial: ca. 35 minutos Seco ao Tacto: ca. 50 minutos Secagem em Profundidade: ca. 12 horas

LACAPUR 2000 BRILHANTE

CÓD. 1830300204

Espessura por Demão	<u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 130 - 150 Diluyente: 10-15 % <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 130 - 150 Diluyente: 10-15 %
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento do MDF ou madeira.
- Aplicar uma a duas demãos de Subcapa Lacadur ou Subcapa Poliacrílica 9308 preto com intervalo mínimo de 4 horas e lixagem intermédia.
- Efectuar lixagem da 2ª demão no dia seguinte com lixa nº 320, seguida de lixa nº 400.
- Acabamento com Esmalte Lacadur Mate Preto.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Esmalte Lacadur Mate Preto: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedor Esmalte Lacadur: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 5 e 25 Kg.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Esmalte Lacadur Mate Preto pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente Nilo Celuloso ou Diluyente de Limpeza Extra.
Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.
Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro de 2022