

PATINE RETIRÁVEL 19195

CÓD. 370823

UTILIZAÇÃO	Patine Retirável 19195 é um produto composto por ligante, pigmentos e solventes destinado a colorir superfícies em madeira na indústria do mobiliário e outras indústrias de madeira. Apresenta elevado nível de pigmentação, excelente relevo do poro da madeira e facilmente retirável com lã de aço. Utilização recomendada em <u>mobiliário interior para conferir relevo de cor a frisos, molduras e juntas de mobiliário.</u>
-------------------	--

COMPONENTES	1 componente Diluyente Recomendado: 0100901125G - Diluyente ACT (*) (*) usar no máximo 5 a 10% para desconcentração de intensidade da cor Diluyente de Limpeza 0100901037G - Diluyente Limpeza Extra ou 0100901150G – Diluyente Nilo Celuloso
--------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<table><tr><td>Cor</td><td>Preto Vermelho Moca 8482 Castanho 8586 Cast dfusta Negro</td></tr><tr><td>Massa Volúmica (20°)</td><td>0,88±0.02 Kg/L</td></tr><tr><td>Aspecto/Brilho da película seca</td><td>Mate</td></tr><tr><td>Teor de Sólidos</td><td>ca. 2.5±0.5%</td></tr><tr><td>COV</td><td>ca. 97.5±0.5% (na forma de fornecimento)</td></tr><tr><td>Ponto de Inflamação</td><td>Consultar Ficha de Dados de Segurança</td></tr></table>	Cor	Preto Vermelho Moca 8482 Castanho 8586 Cast dfusta Negro	Massa Volúmica (20°)	0,88±0.02 Kg/L	Aspecto/Brilho da película seca	Mate	Teor de Sólidos	ca. 2.5±0.5%	COV	ca. 97.5±0.5% (na forma de fornecimento)	Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança
Cor	Preto Vermelho Moca 8482 Castanho 8586 Cast dfusta Negro												
Massa Volúmica (20°)	0,88±0.02 Kg/L												
Aspecto/Brilho da película seca	Mate												
Teor de Sólidos	ca. 2.5±0.5%												
COV	ca. 97.5±0.5% (na forma de fornecimento)												
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança												

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Deve estar isenta de gorduras ou poeiras, colas, resinas e outras impurezas. As superfícies devem ser tratadas e lixadas cuidadosamente com lixa grão 180 ou grão 220.
---------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	<table><tr><td>Método de Aplicação</td><td>Pistola convencional, pistola airmix, trincha, Imersão</td></tr><tr><td>Diluição Recomendada</td><td>Produto normalmente aplicado à viscosidade de fornecimento</td></tr><tr><td>Secagem (20°C, 60% H.R.)</td><td>Seco ao Tacto: ca. 15 minutos Repintura: ca. 1 hora</td></tr><tr><td>Espessura por Demão</td><td><u>Trincha</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): - Máximo (g/ m²): - Sem diluição</td></tr></table>	Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airmix, trincha, Imersão	Diluição Recomendada	Produto normalmente aplicado à viscosidade de fornecimento	Secagem (20°C, 60% H.R.)	Seco ao Tacto: ca. 15 minutos Repintura: ca. 1 hora	Espessura por Demão	<u>Trincha</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): - Máximo (g/ m²): - Sem diluição
Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airmix, trincha, Imersão								
Diluição Recomendada	Produto normalmente aplicado à viscosidade de fornecimento								
Secagem (20°C, 60% H.R.)	Seco ao Tacto: ca. 15 minutos Repintura: ca. 1 hora								
Espessura por Demão	<u>Trincha</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): - Máximo (g/ m²): - Sem diluição								

PATINE RETIRÁVEL 19195

CÓD. 370823

	<u>Pistola</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): 20 - 30 Máximo (g/ m²): 30 Sem diluição <u>Imersão</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m²): - Máximo (g/ m²): - Sem diluição Observação: Não se define o nº demãos / passagens, pois a tonalidade pode variar mediante a tonalidade e o efeito que se quer obter na peça.
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % Humidade da madeira: 8 a 14% Secagem em estufa Temperatura: 25 - 28°C

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

Aplicação sobre Fundo Poliuretano:

- Proceder à lixagem da superfície com lixa grão 320 e fazer o despoejamento
- Aplicação do produto tal e qual é fornecido
- Após secagem, remover maior ou menor quantidade de Patine Retirável 19195 conforme o gosto do consumidor de modo a realçar mais ou menos a sua cor.
- Aplicação de uma demão de Verniz de protecção, de acordo com o brilho pretendido.

Nota: Deve-se agitar com cuidado a Patine Ret. 19195 antes de se proceder à sua utilização.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Patine Retirável 19195: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Patine Retirável 19195 pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas, máscara de protecção e vestuário apropriado. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, usando Diluente Nilo Celuloso ou Diluente de Limpeza Extra. **Não deitar os resíduos no esgoto.** Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro 2022