

MARIPLASTE

CÓD. 423430

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa, à base de dispersões acrílicas modificadas.		
UTILIZAÇÃO	Pintura de paredes e tetos, interiores ou exteriores, em reboco de cimento, estuque, gesso projectado, gesso cartonado e fibrocimento.		
PROPRIEDADES	Acabamento mate Muito boa opacidade Permeabilidade ao vapor de água Odor pouco intenso Película reforçada com aditivo anti fungos Fácil aplicação		
CERTIFICADOS E NORMAS	Norma NP 4378 – Tintas aquosas lisas para paredes e tetos interiores de edifícios		
	Brilho especular	Mate total	<5, ângulo incidência de 85°
	Resistência à esfrega húmida	Classe 2	Perda de espessura $\geq 5 \mu\text{m}$ e <20 μm a 200 ciclos de esfrega
	Resistência à fissuração a espessuras elevadas		A tinta não fissurou até uma espessura seca de 200 μm
	Norma NP EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior		
	Brilho especular	Mate total	<5, ângulo incidência de 85°
	Resistência à esfrega húmida	Classe 2	Perda de espessura $\geq 5 \mu\text{m}$ e < 20 μm a 200 ciclos de esfrega
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Mate / Liso	
	Cor	Branco e cores claras. Afinável em sistema MarilinaMix ⁽¹⁾	
	Nº de componentes	1 componente	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.	
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 3 - 5 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	
	Rendimento prático	8 - 12 m ² /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.	
	Ponto de Inflamação	Não inflamável	
	Forma de fornecimento	5 e 15 litros	
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.	

MARIPLASTE

CÓD. 423430

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.

Superfícies novas

Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente;

Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE AQUOSO, diluído até 50% com água (dependendo da porosidade do reboco);

Deixar secar durante 4-6 horas, de acordo com a respetiva indicação técnica.

Repintura de superfícies

Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula;

Em superfícies contaminadas com fungos proceder como para *Superfícies contaminadas com microrganismos*;

Reparar as fissuras e zonas danificadas com TAPA FENDAS (interior), com auxílio de uma espátula. Lixar com lixa fina após 24 horas;

Aplicar uma demão de ISOLINA ou PRIMÁRIO LAMURITE AQUOSO.

Nota 1: Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastante heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade.

Nota 2: Em superfícies pobres ou friáveis é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PW (consultar ficha técnica do produto).

Nota 3: Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS (consultar ficha técnica do produto).

Superfícies contaminadas com microrganismos

No interior, escovar ou aspirar para retirar o pó, lavar com hipoclorito de sódio ou com LIMPA FUNGOS, enxaguar com água limpa, deixar secar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS.

No exterior, efetuar a limpeza com LIMPALINA, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto;

Lavar com água abundante, deixar secar;

Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS.

A SOLUÇÃO ANTI FUNGOS deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Ferramentas de aplicação

Rolo, trincha ou pistola *Airless*

Homogeneizar bem antes de aplicar.

Em aplicação com pistola *Airless* recomenda-se a utilização de bicos 0,38 a 0,43 mm (0,015 a 0,017 polegadas)

Nº de demãos

3 demãos

Diluição

Água

Rolo, trincha 1ª demão: 10 – 15 %

2ª e 3ª demãos: 5 - 10%

Pistola *Airless* 5-10%, dependendo do bico usado, da potência e do caudal da máquina utilizada

MARIPLASTE

CÓD. 423430

Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de MARIPLASTE, diluído 10 a 15% com água; Deixar secar 3 a 5 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluído 5 a 10% com água.
Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.
REVISÃO	FEVEREIRO 2025