# PROBEX IMPREGNANTE AQUOSO

CÓD. 340300

| | | |
|---|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | Impregnante aquoso formulado à base de resina 100% acrílica e óxidos de ferro transparentes. | |
| **UTILIZAÇÃO** | Verniz para construção civil para proteger e embelezar elementos de madeira novos no exterior e interior, tais como portas, janelas, portadas, entre outros. (1) Para aplicações em exterior são unicamente aconselhadas as cores de catálogo. | |
| **PROPRIEDADES** | Fácil aplicação<br>Excelente poder de impregnação<br>Realça o veio da madeira<br>Excelente resistência aos raios UV, quando aplicado em cores de catálogo<br>Película resistente a fungos | |
| **CARACTERÍSTICAS** | Acabamento | Mate, na madeira (2) |
| | Cor | Incolor e cores transparentes do catálogo PROBEX |
| | Nº de componentes | 1 componente |
| | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) | Limite da UE para este produto (cat. A/f): 130 g/l<br>Contém, no máximo, 60 g/l<br>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina. |
| | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa) | Superficial: 1 hora<br>Entre demãos: 12 - 24 horas<br>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados. |
| | Rendimento prático | 12 - 16 $m^2$/litro/demão<br>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação. |
| | Ponto de Inflamação | Não inflamável |
| | Forma de fornecimento | 0,75 e 5 litros |
| | Estabilidade em armazém | 2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos. |
| **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE** | As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes. | |
| | **Madeira nova** | Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão;<br>Bolear as arestas vivas;<br>Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador. |
| | **Madeira previamente envernizada** | Remover completamente o verniz velho com recurso a lixa, raspador, escova de latão, esfregão de palha de aço ou outros.<br>Bolear as arestas. A remoção incompleta do verniz velho pode originar um efeito manchado no acabamento;<br>Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador. |
| **INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO** | Ferramentas de aplicação | Trincha, pistola ou imersão |
| | Nº de demãos | 1 demão |
| | Diluição | Pronto a aplicar |


**Fábrica de Tintas Marilina, S.A.** | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
**www.marilina.pt** | **geral@marilina.pt** | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia

# PROBEX IMPREGNANTE AQUOSO

CÓD. 340300

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modo de aplicação | Homogeneizar bem antes de aplicar;<br>Aplicar uma demão de PROBEX IMPREGNANTE AQUOSO;<br>Acabar com 3 demãos de PROBEX AQUOSO, de acordo com as instruções da respetiva ficha técnica.<br>**Para aplicações em exterior são unicamente aconselhadas as cores de catálogo.** | |
| | Condições ambientais | Temperatura ambiente<br>Humidade relativa<br>Temperatura do suporte | superior a 5°C e inferior a 35°C<br>inferior a 80%<br>2 a 3°C acima do ponto de orvalho |
| | | Não aplicar em superfícies demasiado quentes. | |
| | Limpeza das ferramentas | Imediatamente após utilização, com água | |
| **SEGURANÇA E AMBIENTE** | Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.<br>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro. | | |
| **LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE** | A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança. | | |
| **NOTA IMPORTANTE** | Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação. | | |
| **(1)** | Em alguns tipos de madeiras poderão existir eventuais problemas de compatibilidade pelo que se sugere um ensaio prévio para testar essa mesma compatibilidade. | | |
| **(2)** | Com o aumento do número de demãos e com a diminuição da porosidade do substrato, o brilho e a intensidade da coloração têm tendência a aumentar. | | |
| **REVISÃO** | FEVEREIRO 2025 | | |


**Fábrica de Tintas Marilina, S.A.** | Zona Ind. Maia I | Apt. 1423 | 4471-909 Maia | Portugal | Tlf.: +351 224 853 080 | Fax: +351 224 893 358
**www.marilina.pt** | **geral@marilina.pt** | NIF 507 526 864 | Cap. Social € 415.000,00 | Mat. N.° 507 526 864 | C.R.C. Maia