

## SUBCAPA MILACRIL BLOCK

CÓD. 101060

<b>DESCRIÇÃO</b>	Subcapa aquosa de elevada qualidade, baseado em resinas 100% acrílicas.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Preparação de superfícies de madeira, interiores e exteriores.	
<b>PROPRIEDADES</b>	Fácil aplicação Excelente bloqueio de taninos Boa capacidade de enchimento dos poros Boa opacidade Fácil lixagem, permitindo um excelente acabamento em pinturas com esmaltes aquosos Secagem rápida	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Liso
	Cor	Branco e cores claras, afinável em sistema MarilinaMix <sup>(1)</sup>
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Lixagem: 3 a 4 horas Entre demãos: 4 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	8-10 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	0,75 e 4 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes. Para um melhor acabamento, as superfícies deverão estar perfeitamente lisas.	
	<b>Madeiras novas</b>	Lixar a madeira no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão, com lixa de grão nº 180 ou 220.
	<b>Repintura de Madeiras</b>	Caso a pintura existente se encontre em bom estado de aderência, efetuar um despolimento com lixa fina (grão nº 320 ou 400), sem romper a película. Aplicar 1 demão de PRIMÁRIO TT.  No caso da pintura existente não se apresentar em bom estado, remover utilizando os métodos mais adequados à situação, como por exemplo, com espátula, escova ou pistola de calor. Proceder de seguida como para superfícies novas.

## SUBCAPA MILACRIL BLOCK

CÓD. 101060

<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha e pistola Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	2-3 demãos
	Diluição	Água Rolo, trincha Até 5% Pistola <sup>(2)</sup> 10-15% (Bico: 1,7mm; Pressão: 2 bar)
	Modo de aplicação	Aplicar, no mínimo, 2 demãos de SUBCAPA MILACRIL BLOCK, com lixagem intermédia, com lixa fina (grão nº 320 ou 400), para maior efeito bloqueador de taninos. <b>É obrigatória a aplicação de 2 demãos de SUBCAPA MILACRIL BLOCK.</b>
Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
Limpeza das ferramentas	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes.	
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.

**NOTA IMPORTANTE**

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

(1) No esmalte de acabamento, ao escolher cores com baixa opacidade, e de modo a reduzir o número de demãos suplementares, a superfície a pintar tem de ter tonalidade perfeitamente uniforme e sem quaisquer manchas. Desta forma, recomenda-se a utilização de SUBCAPA MILACRIL BLOCK com cor branca, sob tons amarelos, com cor cinza claro (TD 089) sob tons laranja, vermelho, rosa, verde. Consultar o Departamento Técnico para informações adicionais.

(2) A aplicação à pistola deve ser feita em camadas finas de forma a evitar escorrimentos.

**REVISÃO**

FEVEREIRO 2025