

## TEXTURADA EXTERIOR

CÓD. 401730

<b>DESCRIÇÃO</b>	Tinta texturada de elevada qualidade, baseada numa dispersão vinílica modificada.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Tinta aquosa para construção civil para pintura paredes e fachadas, em reboco de cimento, fibrocimento, betão e madeira. Pouco adequado para utilização no interior.	
<b>PROPRIEDADES</b>	Fácil aplicação, em camada espessa Aspeto texturado, ideal para ocultar pequenas imperfeições do reboco, inclusivamente microfissuras estáticas Excelente resistência ao envelhecimento natural, resistindo ao aparecimento de fungos e outros agentes biológicos Boa retenção de cor Permeabilidade ao vapor de água Baixa absorção de água Odor pouco intenso	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Mate, Texturado
	Cor	Catálogo, sujeito a restrições de cores. Afinável em sistema MarilinaMix <sup>(1)</sup>
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l Contém, no máximo, 40 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 4-5 horas Entre demãos: 12 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	1 – 1,5 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	5 e 15 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.	
	<b>Superfícies novas</b>	Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes; Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PL, sem diluir; Deixar secar durante 6 horas.
	<b>Repintura de superfícies</b>	Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente; Em superfícies com elevado grau de contaminação, efetuar a limpeza com LIMPALINA, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto; Lavar com água abundante, deixar secar;

## TEXTURADA EXTERIOR

CÓD. 401730

		<p>Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.</p> <p>Reparar as zonas danificadas.</p> <p>Proceder em seguida como para <i>Superfícies novas</i>.</p> <p><b>Nota 1:</b> No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.</p> <p><b>Nota 2:</b> A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado.</p>
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de fachadas, rolo rugo e trincha Homogeneizar bem antes de aplicar
	Nº de demãos	1 – 2 demãos
	Diluição	Água Esfregaço: 20-25% Acabamento: Sem diluição
	Modo de aplicação	<p>Se a superfície se apresentar muito lisa, aplicar 1ª demão de TEXTURADA EXTERIOR diluído 20-25% com água, funcionando esta como esfregaço de aderência;</p> <p>Aplicar nova demão de TEXTURADA EXTERIOR, sem diluição, em camada espessa e movimentos cruzados de forma a preencher completamente a superfície e regularizando o relevo com uma passagem no sentido ascendente;</p> <p>Evitar deixar emendas em panos grandes, devendo o trabalho ser planeado cuidadosamente, acautelando, se necessário, a formação de juntas de esquadramento;</p> <p>Evitar aplicar com previsão de tempo chuvoso, pois o mau tempo pode comprometer a cura correta da película.</p>
Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.	
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água	
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
<b>NOTA IMPORTANTE</b>	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega	

## **TEXTURADA EXTERIOR**

CÓD. 401730

---

dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

---

**REVISÃO**

FEVEREIRO 2025