

## TINTECTO

CÓD. 421930

<b>DESCRIÇÃO</b>	Tinta baseada numa dispersão aquosa estireno-acrílica.	
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Pintura de tetos no interior, em substratos de gesso cartonado, gesso cartonado e reboco areado.	
<b>PROPRIEDADES</b>	Acabamento mate Excelente opacidade Sem salpicos Boa permeabilidade ao vapor de água Odor pouco intenso Fácil aplicação	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Acabamento	Mate
	Cor	Branco
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 4 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	6 - 8 m <sup>2</sup> /litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Não inflamável
	Forma de fornecimento	5 e 15 litros
	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.	
	<b>Superfícies novas</b>	Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente; Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE AQUOSO, diluído até 50% com água (dependendo da porosidade do reboco); Deixar secar durante 4-6 horas.
	<b>Repintura de superfícies</b>	Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula; Em superfícies contaminadas com fungos proceder como para <i>Superfícies contaminadas com microrganismos</i> ; Reparar as fissuras e zonas danificadas com TAPA FENDAS, com auxílio de uma espátula. Lixar com lixa fina após 24 horas; Aplicar uma demão de ISOLINA, sem diluição.

**TINTECTO**

CÓD. 421930

	<p><b>Nota 1:</b> Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastante heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade.</p> <p><b>Nota 2:</b> Em superfícies pobres ou friáveis é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE (consultar ficha técnica do produto).</p> <p><b>Nota 3:</b> Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS (consultar ficha técnica do produto).</p>												
<b>Superfícies contaminadas com microrganismos</b>	<p>Escovar ou aspirar para retirar o pó, lavar com hipoclorito de sódio ou com LIMPA FUNGOS, enxaguar com água limpa, deixar secar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS.</p> <p>Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.</p>												
<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	<table border="1"><tr><td>Ferramentas de aplicação</td><td>Rolo, trincha ou pistola <i>airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar.</td></tr><tr><td>Nº de demãos</td><td>2 – 3 demãos</td></tr><tr><td>Diluição</td><td>Água 1ª demão: 15% 2ª e 3ª demãos: 5-10%</td></tr><tr><td>Modo de aplicação</td><td>Aplicar 1ª demão de TINTECTO, diluída 15% com água; Deixar secar 4 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluído 5 a 10% com água.</td></tr><tr><td>Condições ambientais</td><td>Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes.</td></tr><tr><td>Limpeza das ferramentas</td><td>Imediatamente após utilização, com água</td></tr></table>	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pistola <i>airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar.	Nº de demãos	2 – 3 demãos	Diluição	Água 1ª demão: 15% 2ª e 3ª demãos: 5-10%	Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de TINTECTO, diluída 15% com água; Deixar secar 4 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluído 5 a 10% com água.	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes.	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água
Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pistola <i>airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar.												
Nº de demãos	2 – 3 demãos												
Diluição	Água 1ª demão: 15% 2ª e 3ª demãos: 5-10%												
Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de TINTECTO, diluída 15% com água; Deixar secar 4 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluído 5 a 10% com água.												
Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes.												
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água												
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	<p>Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.</p> <p>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato, devido ao forte poder alcalino e corrosivo. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.</p>												
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Tintas Marilina S.A., declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.												
<b>NOTA IMPORTANTE</b>	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.												
<b>REVISÃO</b>	FEVEREIRO 2025												