

VERNIZ FLATING NILO

CÓD.110100

DESCRIÇÃO	Verniz formulado à base de resina alquídica.	
UTILIZAÇÃO	Verniz para construção civil indicado para proteger e embelezar elementos de madeira, no interior, tais como portas, janelas, portadas, etc. Pode ser utilizado para repintar superfícies anteriormente pintadas com outros vernizes. Não adequado para utilização no exterior.	
PROPRIEDADES	Aspeto brilhante, confere excelente acabamento decorativo, com toque muito sedoso Boa elasticidade quer permite acompanhar os movimentos naturais da madeira Película microporosa que deixa respirar a madeira Fácil aplicação	
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Brilhante, transparente Com o aumento do número de demãos e com a diminuição da porosidade do substrato, o brilho tem tendência a aumentar.
	Brilho (60°, em vidro, após 24h)	> 90 UB
	Cor	Líquido amarelado
	Nº de componentes	1 componente
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/e): 400 g/l Contém, no máximo, 400 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 6 horas Entre demãos: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
	Rendimento prático	7 - 10 m²/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.
	Ponto de Inflamação	Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i>
	Forma de fornecimento	0,75 e 5 litros
	Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Madeira nova	Lixar a madeira com lixa de grão médio (nº 120 ou 150), no sentido das fibras para retirar as imperfeições de maior dimensão. Bolear as arestas vivas; Amaciar a superfície com lixa fina (grão nº 220 ou superior); Limpar as poeiras da lixagem com um espanador ou aspirador.
	Madeira previamente envernizada	Remover o verniz velho não aderente com lixa, raspador, escova de latão ou esfregão de palha de aço. Bolear as arestas; Amaciar a superfície com lixa fina (grão nº 220 ou superior); Limpar as poeiras da limpeza com um espanador ou aspirador.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo ou trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	2-3 demãos
	Diluição	5% DILUENTE SINTEL
	Modo de aplicação	Aplicação de 2 ou 3 demãos de VERNIZ FLATING NILO, na diluição

VERNIZ FLATING NILO

CÓD.110100

	recomendada.	
Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 35°C
	Humidade relativa	inferior a 80%
	Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho
	Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.	
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE SINTEL, DILUENTE CELULOSO ou DILUENTE DE LIMPEZA.	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
REVISÃO	FEVEREIRO 2025	