

TINTA BETUMINOSA CHASSIS ESPESSA PRETA

CÓD. 100090

| IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO | Tinta formulada à base de betumes asfálticos. Boa resistência à gasolina, moderado poder anticorrosivo, boa nivelção. | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|----------|----------|-------|-------|------|------|---------|----------|------|-------|-------|--|
| UTILIZAÇÃO PREVISTA | Indicado para pintura de chassis, protecção de ferro. Pode também ser usada para impermeabilização de superfícies de betão não expostas ao exterior. <ul style="list-style-type: none">• Interior: Não aplicável• Exterior: Adequado | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPORTES | Aço, ferro, betão. | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERÍSTICAS | Número de componentes: | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Endurecedores possíveis: | Não aplicável | | | | | | | | | | | | | |
| | Cor: | Preto | | | | | | | | | | | | | |
| | Acabamento: | Brilhante | | | | | | | | | | | | | |
| | Sólidos em volume (teórico): | 42 ± 3 % | | | | | | | | | | | | | |
| | Teor de COV: | Base: 456 g/L Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável | | | | | | | | | | | | | |
| | Ponto de inflamação: | Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Espessura por demão: | Húmida: 80 µm Seca: 35 µm | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento teórico: | 8 - 10 m ² /L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada | | | | | | | | | | | | | |
| | Secagens: | Secagem por evaporação do solvente e oxidação | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura ambiente</th><th>Ao Toque</th><th>Completa</th></tr></thead><tbody><tr><td>10 °C</td><td>-----</td><td>----</td></tr><tr><td>20°C</td><td>8 horas</td><td>24 horas</td></tr><tr><td>30°C</td><td>-----</td><td>-----</td></tr></tbody></table> | Temperatura ambiente | Ao Toque | Completa | 10 °C | ----- | ---- | 20°C | 8 horas | 24 horas | 30°C | ----- | ----- | |
| Temperatura ambiente | Ao Toque | Completa | | | | | | | | | | | | | |
| 10 °C | ----- | ---- | | | | | | | | | | | | | |
| 20°C | 8 horas | 24 horas | | | | | | | | | | | | | |
| 30°C | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | |
| | Intervalos de repintura: | 24 horas | | | | | | | | | | | | | |

TINTA BETUMINOSA CHASSIS ESPESSA PRETA

CÓD. 100090

| | |
|-------------------------------------|--|
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ou outros contaminantes. Superfícies envelhecidas remover com lixa fina todos os contaminantes aderentes. |
| INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO | <p>A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície, no caso de superfícies envelhecidas remover com lixa fina todos os contaminantes.</p> <p>Condições ambientais na aplicação:</p> <p>Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho</p> <p>Temperatura ambiente – 5 a 30°C</p> <p>Humidade relativa - <80%</p> |
| DADOS PARA APLICAÇÃO | <p>Proporção de mistura: Não aplicável</p> <p>Diluyente: Diluyente Sintel</p> <p>Diluyente de limpeza: Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso</p> <p>Tempo de vida útil da mistura: Não aplicável</p> |
| FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO | <p>Pistola convencional Bico: 0,06” (1.5 mm) Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar Diluição: 5 - 10 % em volume</p> <p>Trincha, Rolo Diluição: 5 % em volume</p> |
| HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES | Não disponível |

TINTA BETUMINOSA CHASSIS ESPESSA PRETA

CÓD. 100090

FORMA DE FORNECIMENTO**Embalagem:**

| | | |
|------------|----------|-----------|
| 0,75 litro | 5 litros | 20 litros |
|------------|----------|-----------|

Prazo de validade:

| |
|-------|
| 1 ano |
|-------|

Em embalagem de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local fresco e seco

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de proteção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Março 2025