

BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA

CÓD. 110430

DESCRIÇÃO	Betume em base solvente, formulado à base de resinas alquídicas longas em óleo e cargas selecionadas.																												
UTILIZAÇÃO	Betume de base solvente para construção civil indicado para enchimento, reparação de fendas e nivelamento das superfícies de madeira, no interior e exterior.																												
PROPRIEDADES	Excelente acabamento Bom poder de enchimento Lixagem fácil Fácil aplicação																												
CARACTERÍSTICAS	<table border="1"><tr><td>Acabamento</td><td colspan="2">Liso, após lixagem</td></tr><tr><td>Cor</td><td colspan="2">Branco sujo</td></tr><tr><td>Nº de componentes</td><td colspan="2">1 componente</td></tr><tr><td>COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)</td><td colspan="2">Não aplicável</td></tr><tr><td>Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)</td><td colspan="2">Superficial: 4-8 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</td></tr><tr><td>Rendimento prático</td><td colspan="2">Variável com a espessura aplicada, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação</td></tr><tr><td>Ponto de Inflamação</td><td colspan="2">Não inflamável</td></tr><tr><td>Forma de fornecimento</td><td colspan="2">1 e 5 kg</td></tr><tr><td>Estabilidade em armazém</td><td colspan="2">1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.</td></tr></table>		Acabamento	Liso, após lixagem		Cor	Branco sujo		Nº de componentes	1 componente		COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável		Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 4-8 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.		Rendimento prático	Variável com a espessura aplicada, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação		Ponto de Inflamação	Não inflamável		Forma de fornecimento	1 e 5 kg		Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.	
Acabamento	Liso, após lixagem																												
Cor	Branco sujo																												
Nº de componentes	1 componente																												
COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável																												
Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 4-8 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.																												
Rendimento prático	Variável com a espessura aplicada, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação																												
Ponto de Inflamação	Não inflamável																												
Forma de fornecimento	1 e 5 kg																												
Estabilidade em armazém	1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.																												
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e areias soltas; Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa grão médio e aplicar SUBCAPA VELUDINA.																												
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	<table border="1"><tr><td>Ferramenta de aplicação</td><td colspan="2">Espátula de emassar</td></tr><tr><td>Diluição</td><td colspan="2">Pronto a aplicar</td></tr><tr><td>Modo de aplicação</td><td colspan="2">Aplicação de 1 camada de BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA, de modo a regularizar a superfície; Lixagem com lixa de grão nº 180 ou 220, após 24 horas de secagem, no mínimo; Acabamento com ESMALTE NILAITE, BULLDOG ou NILO.</td></tr><tr><td>Condições ambientais</td><td colspan="2">Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.</td></tr><tr><td>Limpeza das ferramentas</td><td colspan="2">Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO.</td></tr></table>		Ferramenta de aplicação	Espátula de emassar		Diluição	Pronto a aplicar		Modo de aplicação	Aplicação de 1 camada de BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA, de modo a regularizar a superfície; Lixagem com lixa de grão nº 180 ou 220, após 24 horas de secagem, no mínimo; Acabamento com ESMALTE NILAITE, BULLDOG ou NILO.		Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.		Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO.													
Ferramenta de aplicação	Espátula de emassar																												
Diluição	Pronto a aplicar																												
Modo de aplicação	Aplicação de 1 camada de BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA, de modo a regularizar a superfície; Lixagem com lixa de grão nº 180 ou 220, após 24 horas de secagem, no mínimo; Acabamento com ESMALTE NILAITE, BULLDOG ou NILO.																												
Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C Humidade relativa inferior a 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.																												
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com DILUENTE CELULOSO.																												
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou																												

BETUME SINTÉTICO PARA MADEIRA

CÓD. 110430

num Ecocentro.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO FEVEREIRO 2025