

## VERNIZ 2000 PUR

CÓD. 331450

### UTILIZAÇÃO

Verniz Poliuretano de dois componentes, transparente, proporciona acabamentos com excelente nivelamento/lacagem, boa dureza superficial e boa suavidade ao tacto. Produto com boa aplicação na vertical.

Utilização recomendada para a indústria de mobiliário: cadeiras, peças torneadas, móveis, etc e outras indústrias de madeiras.

### COMPONENTES

2 componentes:  
 33145 . . . . - Verniz 2000 Pur Brilho 10, 20, 30 50  
 3984500000 - Endurecedor 2000 Pur

Diluyente Recomendado:  
 0100901036G - Diluyente Poliuretano Dilmar Temperatura ambiente: 12° C a 23°C  
 0100901038G - Diluyente PU Retardador- Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluyente de Limpeza  
 0100901037G - Diluyente Limpeza Extra ou  
 0100901150G – Diluyente Nilo Celuloso

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Amarelado
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	Transparente, Acetinada
<b>Viscosidade (Ford4, 20°C)</b>	35±5"
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0.97±0.02 Kg/L
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 35±2%
<b>COV</b>	ca. 65±2% (na forma de fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança
<b>Brilho 60°</b>	10±2 (vidro)
<b>330799 - Vz 2000 Pur / 10</b>	10±2 (madeira)
<b>Brilho 60°</b>	18±2 (vidro)
<b>330790 - Vz 2000 Pur / 20</b>	20±2 (madeira)
<b>Brilho 60°</b>	25±2 (vidro)
<b>330794 - Vz 2000 Pur / 30</b>	30±2 (madeira)
<b>Brilho 60°</b>	40±2 (vidro)
<b>330792 - Vz 2000 Pur / 50</b>	50±2 (madeira)

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar isenta de gorduras ou poeiras  
 As superfícies devem ser preparadas com Tapa Poros Poliuretano ou Poliéster com poro aberto ou poro fechado.

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>Método de Aplicação</b>	Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix.
<b>Proporção de Mistura</b>	2:1 (em Peso / Volume) Verniz 2000 Pur : Endurecedor 2000 PUR  Teor de sólidos na mistura: 32 ± 2% Viscosidade da mistura: 21 ± 2" (Ford4, 20°C)
<b>Diluição Recomendada</b>	0100901036G - Diluyente Poliuretano Dilmar: 5% a 10% 0100901038G - Diluyente PU Retardador: 5% a 10% (em situações de temperatura ambiente elevada)

**VERNIZ 2000 PUR**

CÓD. 331450

<b>Tempo de Vida Útil da Mistura</b>	3 horas
<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	Superficial: ca. 30 minutos Seco ao Tacto: ca. 45-60 minutos Repintura ca.: 6-8 horas
<b>Espessura por Demão</b>	<u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 Diluyente: 5-10%  <u>Pistola Airless</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 Diluyente: 5-10%  <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m <sup>2</sup> ): 120 - 140 Diluyente: 5-10%
<b>Condições durante a Aplicação</b>	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

**ESQUEMA DE APLICAÇÃO**

- Aplicação de uma a duas demãos do Tapa Poros 2000 Pur ou Tapa Poros PU de acordo com enchimento pretendido: poro aberto ou poro fechado
- Proceder á lixagem do Tapa Poros Poliuretano com lixa grão 320
- Acabamento com Verniz 2000 Pur de acordo com o brilho pretendido

**ESTABILIDADE EM ARMAZEM**

Verniz 2000 Pur: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.  
Endurecedor 2000 Pur: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

Embalagens de 5 e 25 litros.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Verniz 2000 Pur pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente Nilo Celuloso ou Diluyente de Limpeza Extra.  
Conservar embalagem bem fechada e em local apropriado. **Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro de 2022